

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫХ СОСТАВОВ
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ**

Продукт	REM-50	УНИБЛОК	ПЛАСТЕР	ТЕПЛОФАСАД	ТЕПЛОФАСАД S	ТЕПЛОМОНТАЖ ППС/МВП
Основа	цемент	цемент	гипс	цемент	цемент	цемент
Толщина слоя, мм	5-40	2-40	1-50	2-10	4-6	2-10
Расход, кг/м ²	16-18 (при 10 мм)	3,5-4,5 (при 3 мм)	1-3	3,0-5,5	3,0-4,0	4,5-5,5
Жизнеспособность раствора, мин	240	180	40	180	180	180
Время укладки, мин	-	15	-	-	-	15
Прочность при сжатии, МПа	20	5	5	7,5	7,5	-
Прочность при изгибе, МПа	6	-	-	3,5	3,5	-
Прочность сцепления, МПа	1,2	0,5	0,6	1	1,2	0,7
Адгезия к ППС, МПа	-	-	-	0,12	0,12	0,1
Ударная прочность, Дж	-	-	-	-	6	-
Коэффициент паропроницаемости, мг/м•ч•Па	-	-	-	0,1	0,1	0,1
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	от -50 до +50	-	от -50 до +70	от -50 до +70	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	50	50	-	75	100	75
Варианты фасовки, кг	5; 20	20; 25	20	25	25	25