

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КЛЕЕВ UNIS

Продукт	ЮНИС XXI	ЮНИС 2000	ЮНИС ПЛЮС	ЮНИС БЕЛФИКС	БАССЕЙН HYDRO	ЮНИС БЫСТРЫЙ	ЮНИС ГРАНИТ	ТЕРМОПЛЮС	U-100 UNIFLEX	U-200 WHITEFLEX	U-300 MAXIFLEX	U-400 MAXIFLEX WHITE	U-500 SUPERFLEX
Цвет	серый	серый	серый	белый	серый	серый	серый	серый	серый	белый	серый	белый	серый
ТИП ОСНОВАНИЯ													
Кирпич, бетон, ячеистый бетон, цементная штукатурка, стяжка													
Гипсовая штукатурка (плитка только малого и среднего формата)													
ПГП, не деформирующиеся ГКЛ, ГВЛ													
Деформирующиеся основания: ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ДВП, OSB													
Цементная гидроизоляция													
Полимерная гидроизоляция													
Полы с подогревом													
Внешние стены печей и каминов													
Окрашенные прочные поверхности													
Прочная старая облицовка													
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ													
Облицовка фасада													
Облицовка цоколя													
Облицовка лестниц, входных групп													
Неотапливаемые помещения													
Отапливаемые помещения													
Помещения с нормальной и переменной влажностью													
Помещения с постоянно высокой влажностью													
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ													
Минимальная													
Средняя													
Высокая													
Максимальная													

рекомендуется
 допускается

Продукт	ЮНИС XXI	ЮНИС 2000	ЮНИС ПЛЮС	ЮНИС БЕЛФИКС	БАСЕЙН HYDRO	ЮНИС БЫСТРЫЙ	ЮНИС ГРАНИТ	ТЕРМОПЛЮС	U-100 UNIFLEX	U 200 WHITEFLEX	U-300 MAXIFLEX	U-400 MAXI FLEX WHITE	U 500 SUPERFLEX
ТИП ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА													
Квадратная плитка и плитка с небольшой разницей в размере сторон													
Прямоугольная плитка с большой разницей сторон													
Плитка с впитывающей тыльной стороной (керамика, клинкер и пр.)													
Керамогранит, агломерат,камень													
Мрамор, стеклянная мозаика, стеклоблоки													
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЕВ													
Класс клея	C0TE	C1T	C1TE	C1T	C1T	C1TF	C2T	C2TE	C2TE	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S2
Фактическая прочность сцепления, до, МПа	0,9	1,1	1,4	1,2	1,3	1	1,6	1,5	1,8	1,8	2	2	2,2
Формат плитки, до, см	45*45	60*60	90*90	90*90	60*60	60*60	120*120	120*120	150*150	150*150	любой	300*300	любой
Рекомендуемая толщина слоя, мм	2-15	2-15	2-15	2-10	2-10	2-10	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15
Время укладки плитки (открытое время), мин	30	20	30	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30
Время корректировки плитки, мин	10	15	20	15	20	10	30	20	20	20	30	30	30
Жизнеспособность раствора, мин	180	240	240	180	180	30	240	180	240	240	240	240	240
Температура эксплуатации, ° С	-20/+40	-40/+70	-40/+70	-50/+70	-50/+70	-40/+70	-40/+70	-40/+250	-60/+120	-60/+120	-60/+120	-60/+120	-60/+120
Варианты фасовки, кг	5; 23;25	5; 23;25	5; 23;25	5; 25	25	20	5; 25	5; 25	5; 25	5; 25	5; 25	20	15

рекомендуется
 допускается