

ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА 110

Армированная гипсовая шпатлёвка для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Армированная шпатлевка на гипсовой основе для заделки швов и стыков ПГП, ГКЛ, ГВЛ с полукруглой, скошенной и утонченной кромками без армирующей ленты. Также подходит для заполнения рустов, трещин, раковин и других дефектов поверхности. Может использоваться для сплошного базового выравнивания стен и потолков слоем до 10 мм. Позволяет производить локальный ремонт оснований. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементным, кирпичным, гипсовым (в т.ч. ГКЛ, ГВЛ, ПГП)

- Для заполнения швов и стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП
- Для ремонта трещин, рустов, выбоин
- Не требуется армирующая лента
- Формирует гладкую белую поверхность

Цвет*	белый
Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Средняя фракция наполнителя, не более, мм	0,15
Количество воды на 5 кг сухой смеси, л	2-2,5
Толщина слоя, мм	0,3-10
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	0,9-1
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания при толщине слоя 1 мм (при температуре +20 °C и влажности воздуха 65%), не менее, ч	1
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6
Прочность при сжатии, не менее, МПа	
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,8
Варианты фасовки, кг	5

* Допускаются незначительные отклонения оттенков шпатлёвки в связи с особенностями сырья (гипса). Подобные отклонения основой для рекламаций не являются. Точность цвета проявляется только после полного высыхания слоя шпатлёвки.

ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА 110

Армированная гипсовая шпатлёвка для швов

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в помещении в пределах от +5 до +30°C и уровень влажности воздуха не более 75%.

1. Подготовка поверхности

Поверхность необходимо обработать грунтом UNIS. Грунт из линейки UNIS выбирается в соответствии с типом основания. Для нормально впитывающих оснований грунтование производится ГРУНТОМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ в 1-2 слоя. Неравномерно и сильно впитывающие влагу основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) обработать ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ – в 2-3 слоя. Обязательному грунтованию подлежат кромки листов ГКЛ со снятой фаской. Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. Дальнейшие работы проводить после полного высыхания загрунтованной поверхности. Компания UNIS не гарантирует качество и долговечность получаемой поверхности в случае применения грунтов других производителей.

Углубления, выбоины, раковины, трещины глубиной более 10 мм предварительно заделать штукатурной смесью серии «ТЕПЛОН».

2. Приготовление раствора

Для приготовления использовать только чистые ёмкости и инструменты. Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,40–0,5 л на 1 кг сухой смеси (2–2,5 л на 5 кг смеси) и перемешать в течение 3–5 минут профессиональным миксером на малых оборотах до получения

однородной массы. Ручное перемешивание допускается при затворении не более 1 кг смеси. Дать раствору отстояться 3–5 минут и повторно размешать. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 60 минут.

ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение сухая смесь – вода». Добавление в сухую смесь или в затворённый раствор избытка воды, а также посторонних добавок ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала.

3. Нанесение материала

Для работы использовать чистый инструмент и ёмкости из нержавеющей стали и пластмассы. Загрязненные инструменты и ёмкости сокращают время использования шпаклевочной смеси. После работы инструмент вымыть водой. Толщина наносимого слоя шпатлевки не должна превышать 10 мм. При высыхании шпатлёвки не использовать принудительную сушку. Через 2 часа после нанесения шпатлевки ее можно зашлифовать, используя сетку № 120. На шпаклевку можно наносить любые типы красок, гипсовые шпаклевки, готовые полимерные шпаклевки, клей для обоев, различные декоративные покрытия.

4. Заделка швов, стыков и дефектов.

Стыки ГКЛ, ГВЛ с полукруглой, скошенной и утонченной кромкой возможно заполнять без использования армирующей ленты. Порцию готового раствора нанести на поверхность шпателем, вдавливая шпаклевку и заполняя шов на всю глубину. При использовании армирующей ленты необходимо тщательно распределить слой шпатлевки по поверхности, уложить армирующую ленту и вдавить ее шпателем в раствор. После высыхания первого слоя и его грунтования нанести выравнивающий слой шпатлевки.

5. Сплошное выравнивание.

Порцию готового раствора нанести на подготовленную поверхность шпателем. Удерживая шпатель под углом к основанию, с усилием тщательно распределить раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями. Шпатлёвка ТЕПЛОН ШОВ может наноситься в несколько слоёв. Повторное нанесение возможно только после полного высыхания и грунтования предыдущего слоя.

СОСТАВ

Гипс, мелкофракционный наполнитель, модифицирующие добавки.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая смесь поставляется в ведрах. Гарантийный срок хранения на поддонах в неповреждённой фирменной упаковке в сухих (отопливаемых и неопливаемых) помещениях – 12 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться требованиями СП 71.13330.2017, а так же техникой безопасности в строительстве. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

