

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РОВНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ UNIS

Продукт	Базовые ровнители			Наливные полы						
	ГОРИЗОНТ HYDRO	ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ	ГОРИЗОНТ THERMOFLOOR	ГОРИЗОНТ PROFI	ГОРИЗОНТ STRONG	ГОРИЗОНТ NIVELIR	ГОРИЗОНТ МОНОЛИТ	ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ГОРИЗОНТ УЛЬТРА	ГОРИЗОНТ ФИНИШНЫЙ
Основа	цементная	цементная	цементная	цементная	цементная	комплексная	комплексная	комплексная	комплексная	комплексная
ТИП ОСНОВАНИЯ										
Монолитный бетон										
Цементно-песчаная стяжка, наливной пол не менее M250										
Цементно-песчаная стяжка, наливной пол не менее M200										
Цементно-песчаная стяжка, наливной менее M200	Только при толщине слоя более 35 мм					Только при толщине слоя более 35 мм				
ГВЛ, ДВП, ДСП, дерево, плиты утеплителя, плавающий пол	Только при толщине слоя более 35 мм					Только при толщине слоя более 35 мм				
Пол на разделительном слое, краска, клей, полимерная гидроизоляция и пр. невпитывающие покрытия	Только при толщине слоя более 35 мм					Только при толщине слоя более 35 мм				
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ										
Наружные работы										
Неотапливаемые помещения										
Отапливаемые помещения										
Помещения с невысокой и средней проходимостью (жилые помещения, офисы и пр.)										
Помещения с высокой проходимостью (гаражи, цеха, склады, торговые центры)										
Помещения с нормальной и переменной влажностью (комнаты, кухни, ванные)										
Помещения с постоянно высокой влажностью (подвалы, душевые, бани, бассейны и пр.)										
Для создания уклонов										
Для устройства отмостки										

рекомендуется
 допускается

Продукт	ГОРИЗОНТ HYDRO	ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ	ГОРИЗОНТ THERMOFLOOR	ГОРИЗОНТ PROFI	ГОРИЗОНТ STRONG	ГОРИЗОНТ NIVELIR	ГОРИЗОНТ МОНОЛИТ	ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ГОРИЗОНТ УЛЬТРА	ГОРИЗОНТ ФИНИШНЫЙ
ОСОБЕННОСТИ										
Для системы «Плавающий пол»										
С эффектом тепло-, звукоизоляции										
Машинное нанесение										
С армирующими волокнами										
Саморастекающиеся										
Укладываемые										
ТИП ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ										
Под облицовку плиткой										
Под замковый ламинат, паркет, фанеру, доску										
Под клеевые фанеру, ламинат, паркет, кварцвинил, ковролин, линолеум										
Под укладываемый ковролин, линолеум, кварцвинил										
Под полимерные полы										
Под покраску										
Эксплуатация без покрытия										
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Толщина слоя, мм	10-200	10-200	30-300	5-100	0, 5-20	1-50	10-100	3-100	5-60	2-30
Расход смеси, при толщине слоя 10 мм, кг/ м ²	18-20	18-20	10-11	18-20	16-18	15-17	16-18	15-17	15-17	15-17
Прочность при сжатии, МПа	25	30	15	30	20	25	25	20	12,5	20
Прочность сцепления с основанием, не мене, МПа	0,3	0,3	0,6	1	1	1	0,6	0,7	0,7	0,7
Жизнеспособность раствора, мин	120	120	60	30	30	30	30	40	40	40
Прочность на изгиб, не менее, МПа	4	4	2	7	5	7	4	4	4	4
Морозостойкость, цикл	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
Марка по истираемости	-	-	-	A15	-	-	-	-	-	-
Время до пешего хождения, ч	12	12	12	8-12	4-6	4-5	4	2-3	4-6	3-4
Варианты фасовки, кг	25	25	20	20	18	20	20	20; 25	20; 23	20

рекомендуется
 допускается