

	REM-50	УНИБЛОК	ПЛАСТЕР	ТЕПЛОФАСАД	ТЕПЛОФАСАД S	ТЕПЛОМОНТАЖ ППС/МВП
Основа	Цемент	Гипс	Серый	Цемент	Цемент	Цемент
Технические характеристики клеев						
Толщина слоя, мм	5-100	2-40	1-50	2-10	C1T	C1TF
Расход , кг/м²	16-18 (при 10 мм)	3,5-4,5 (при 3 мм)	1-3	3,0-5,5	60	2-10
Жизнеспособность раствора, мин	240	180	40	180	180	180
Время укладки , мин	—	15	—	—	—	15
Прочность при сжатии,, МПа	20	5	5	7,5	7,5	—
Прочность при изгибе, МПа	6	—	—	3,5	3,5	—
Прочность сцепления , МПа	1,2	0,5	0,6	1	1,2	0,7
Адгезия к ППС, МПа	—	—	—	0,12	0,12	0,1
Ударная прочность, Дж	—	—	—	—	6	—
Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па	—	—	—	0,1	0,1	0,1
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	от -50 до +50	—	от -50 до +70	от -50 до +70	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	50	50	—	75	50	75
Варианты фасовки, кг	5; 20	20; 25	5; 20	25	25	25