



- для внутренних и наружных работ
- для плит большого размера и веса (до 1,2 м), в том числе для плит форматом 60 на 120
- усилен армирующими волокнами
- для системы «Тёплый пол»
- для мест с повышенными нагрузками при эксплуатации
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию















НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружной и внутренней облицовки оснований, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам: цоколи, колонны, наружные лестницы, подвалы, печи и камины. Для облицовки внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью: для ванных комнат, балконов и террас. Подходит для облицовки поверхностей сложных оснований – цементная и полимерная гидроизоляция, старые плиточные покрытия, нагреваемые поверхности (в т.ч.система «Теплый пол»). Рекомендуется для облицовки стени полов керамогранитом и природным камнем крупного форматас размером грани плитки до 1,2м. Приклеивание керамогранитаи камня размером свыше 60х60 см выполнять только на жесткиенедеформирующиеся основания, при креплении на цокольи фасад использовать вспомогательное механическое крепление.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным(в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), полимерным, кирпичным, гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы следует проводить в сухих условиях при температуре воздуха от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

1. Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и любые другие загрязнения.

Поверхность необходимо обработать грунтом UNIS в один-два

ЮНИС ГРАНИТ

Высокопрочный клей для плит большого размера и веса из природного камня и керамогранита



слоя; неравномерно и сильно впитывающие влагу основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) — в несколько слоёв. Грунт из линейки UNIS выбирается в соответствии с типом основания. Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. Облицовка плиткой проводится только после полного высыхания загрунтованного основания.

2. Приготовление раствора

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости и инструменты.

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,24-0,30 л воды на 1 кг сухой смеси (6-7,5 л на 25 кг смеси) и перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг.

3. Нанесение материала

На подготовленное загрунтованное основание нанести готовый клеевой раствор толщиной 2-15 мм и разровнять зубчатым шпателем. Для крупноформатной плитки использовать шпатель с размером зубьев не менее 8 мм. При укладке плит, площадь которых превышает 900 см², плиточный клей следует наносить комбинированным способом — на поверхность плитки и основания. Плитку вдавить в слой клея так, чтобы она плотно прилегала к клеевому раствору. Время укладки плитки на нанесённый клеевой слой составляет 20 минут.

Положение плитки можно корректировать в течение 30 минут. Заполнение швов затирочными составами Unis — не ранее 24 часов после облицовки. При облицовке полов (шпателем 6х6 мм) хождение возможно через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатация «Тёплого пола» — не ранее 28 суток после облицовки. Не допускается наличие пустот в слое клея под плиткой.

COCTAR

Цемент, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ, в том числе для применения в лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждениях, объектах пищевой промышленности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая смесь поставляется в многослойных бумажных мешках. Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке в сухих (отапливаемых и неотапливаемых) помещениях - 12 месяцев с даты изготовления.

Смесь сухая строительная клеевая С2Т, ГОСТ Р 56387-2018	
Температура выполнения работ, ∘С	от +5 до +30
Количество воды на 25 кг сухой смеси, л	6-7,5
Толщина слоя, мм	2-15
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,2-1,3
Жизнеспособность раствора до, ч	4
Время укладки плитки, минут	20
Время корректировки плитки, минут	30
Время до хождения (шпатель 6x6 мм), не менее, ч	24
Затирание швов на стенах (при использовании зубчатого шпателя с размером зуба 3х3мм) через, ч	8
Прочность клеевого соединения в воздушносухой среде:	1
требование ГОСТ, не менее, МПа фактическое значение, до, МПа	1,6
Прочность клеевого соединения в водной среде, не менее, МПа	1
Прочность клеевого соединения при высоких температурах, не менее, МПа	1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания-оттаивания, не менее, МПа	1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до + 70*
Варианты фасовки, кг	5; 25

Эксплуатация при отрицательных температурах возможна по истечении
28 суток с момента нанесения при отсутствии постоянного контакта с водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении плиточной облицовки необходимо соблюдать все требования СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.