

МАТРИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ UNIS

НАИМЕНОВАНИЕ И КЛАСС КЛЕЯ ТИП ОСНОВАНИЯ	U-500 U-600	U-350 U-400	U-100 U-250	МАКСИ ПЛЮС	ТЕРМО ПЛЮС	U-95 ГРАНИТ	U-98 МРАМОР	БАССЕЙН HYDRO	ПЛЮС	БЕЛФИКС	2000	XXI
	C2TES2	C2 TES1	C2TE	C2E	C2TE	C2T	C2T	C2T	C1TE	C1T	C1T	C0
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛИЦОВКИ												
Предельное соотношение сторон плитки (L/l)	L/l ≥ 10	10 ≥ L/l ≥ 3	L/l < 3	L/l ≤ 2	L/l ≤ 2	L/l ≤ 2	L/l ≤ 2	L/l ≤ 2	L/l ≤ 1	L/l ≤ 1	L/l ≤ 1	L/l ≤ 1
Водопоглощение материала, %	E ≤ 3								0,5 ≤ E ≤ 20			E > 5
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНИ ОБЛИЦОВКИ НА ПОЛАХ ВНУТРИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ/КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ (ПРИ НИЗКОМ УРОВЕНЕ ПЕШИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ)												
Стяжки на цементной основе без нагревания	> 300	≤ 240	≤ 160	≤ 130	≤ 120	≤ 120	≤ 120	≤ 60	≤ 90	≤ 90	≤ 60	≤ 45
Стяжки на цементной основе с нагреванием (с армированием сеткой)	> 180	≤ 180	≤ 120	≤ 120	≤ 120	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 60	≤ 45	≤ 30	-
Основания на комплексном вяжущем без нагревания ³⁾	> 240	≤ 240	≤ 90	≤ 90	≤ 90	≤ 120	≤ 120	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 45
Основания на комплексном вяжущем с нагреванием ³⁾	> 180	≤ 180	≤ 120	≤ 120	≤ 120	≤ 90	≤ 90	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 30	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком более 6 мес	> 180	≤ 180	≤ 120	≤ 90	≤ 90	≤ 60	≤ 45	≤ 45	-	-	-	-
Сборные железобетонные конструкции	≤ 90	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
Основание плиточной облицовки из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов ¹⁾	> 120	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 30	-	-
Гидроизоляция готовая МЕМБРАНА ГИДРО ²⁾	> 240	≤ 240	≤ 120	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 45	-	-	-	-
Гидроизоляция цемент- полимерная ГИДРОПЛАСТ ¹⁾	> 240	≤ 240	≤ 120	≤ 90	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 40	≤ 30	-
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией ГИДРОСТОП ¹⁾	> 240	≤ 240	≤ 90	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 40	≤ 30	-	-
Компенсационная мембрана UNIS (слой 3 мм) ²⁾	> 280	≤ 280	≤ 180	≤ 120	≤ 90	≤ 90	≤ 60	≤ 60	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНИ ОБЛИЦОВКИ НА ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПОЛАХ ВНУТРИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ/КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ												
Стяжки на цементной основе без нагревания	> 120	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	> 180	≤ 180	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
Гидроизоляция готовая МЕМБРАНА ГИДРО ²⁾	> 180	≤ 180	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	-	-	-	-
Гидроизоляция цемент- полимерная ГИДРОПЛАСТ ¹⁾	> 120	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
Компенсационная мембрана UNIS (слой 3 мм) ²⁾	> 240	≤ 240	≤ 180	≤ 120	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНИ ОБЛИЦОВКИ НА СТЕНАХ ВНУТРИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ / КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ												
Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе (толщина не менее 1 см)	> 300	≤ 240	≤ 160	≤ 130	≤ 120	≤ 120	≤ 120	≤ 120	≤ 90	≤ 90	≤ 60	≤ 30
Гипсовая штукатурка (толщина не менее 1 см) ³⁾	≤ 45	≤ 45	≤ 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	> 120	≤ 120	≤ 90	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 30	-	-
Сборные железобетонные конструкции	> 120	≤ 120	≤ 90	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 45	-	-	-	-
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня ¹⁾	> 120	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-	-	-
Гидроизоляция готовая МЕМБРАНА ГИДРО ²⁾	> 180	≤ 180	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	-	-	-	-
Гидроизоляция цемент- полимерная ГИДРОПЛАСТ ¹⁾	> 120	≤ 120	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 40	≤ 40	≤ 30	-
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией ГИДРОСТОП ¹⁾	> 120	≤ 120	≤ 60	≤ 60	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 30	-	-
Компенсационная мембрана (слой 3 мм)	> 240	≤ 240	≤ 180	≤ 120	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
Фиброцементные и цементные панели ⁴⁾	≤ 120	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-	-	-	-
Влагостойкий и невлагостойкий гипсокартон ⁴⁾	≤ 90	≤ 60	≤ 45	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 10

1 - при отсутствии деформаций и сохранении несущей способности основания

2 - отсутствии обратного (со стороны основания) напора воды

3 - в помещениях с повышенной влажностью в комплексе с гидроизоляцией/мембраной UNIS

4 - требования производителя материала являются приоритетными и определяющими