

U-400

Цементно-полимерный ультрапластичный
клей-гель белый



- класс клея C2 TE S1;
- для внутренних и наружных работ;
- без песка, легкое нанесение;
- для мозаики, светлого керамогранита и мрамора;
- для плитки любого типа, размера и толщины;
- для деформирующихся оснований, эластичный.
- рекомендовано для детских и медицинских учреждений;
- для системы «Тёплый пол»;
- водостойкий;
- для мест с высокой проходимостью.

НАЗНАЧЕНИЕ

Белоснежный мелкофракционный плиточный клей без песка с особо мягкой и пластичной консистенцией раствора для плитки любого типа и формата. Предназначен для ответственных работ в местах с деформационными (компенсирует деформации основания и облицовочного материала), ударными и вибрационными нагрузками, резкими температурными колебаниями, с высокой пешей, транспортной нагрузкой. Может применяться в качестве затирки межплиточных швов.

Для укладки: премиальных видов плит из природного камня светлых оттенков; плит из керамогранита; стеклянной и каменной мозаики; искусственного камня, керамики, клинкерной плитки; для возведения перегородок из стеклоблоков; для создания декоративных панно и малых художественных форм.

Применяется для внутренних и наружных работ при облицовке: стен и полов в помещениях жилого (квартиры, дома), административного и промышленного назначения (цеха, склады, торговые площади, офисы), фасадов, балконов, террас, цоколей и бассейнов.

Для облицовки поверхностей, подверженных деформационным нагрузкам: входные группы в здания, лестничные марши и площадки, промышленные цеха и складские зоны, паркинги, промышленные полы, ж/д вокзалы, подземные переходы, станции метро, аэропорты и т.д.

Для облицовки нагреваемых поверхностей: теплые полы, печи и камины до +120 °С.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ЦСП, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

По деформирующимся основаниям применять совместно с компенсационной мембраной MEMBRAN PROTECT.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы проводить в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

U-400

Цементно-полимерный ультрапластичный
клей-гель белый

1. Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и любые другие загрязнения.

Поверхность необходимо обработать грунтом UNIS в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие влагу основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) – в несколько слоёв. Грунт из линейки UNIS выбирается в соответствии с типом основания. Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. Облицовка плиткой проводится только после полного высыхания загрунтованного основания. Компания UNIS не гарантирует качество и долговечность получаемой поверхности в случае применения грунтов других производителей.

2. Приготовление раствора

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости и инструменты. Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,4-0,5 л воды на 1 кг сухой смеси (8-10 л на 20 кг смеси) и перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг.

3. Нанесение материала

На подготовленное загрунтованное основание нанести готовый клеевой раствор толщиной 2-15 мм и разровнять зубчатым шпателем.

Для крупноформатной плитки использовать шпатель с размером зубьев не менее 8 мм.

Для крепления плитки, площадь которой превышает 900 см², плиточный клей следует наносить комбинированным способом – на поверхность плитки и основания. Плитку вдавить в слой клея так, чтобы она плотно прилегала к клеевому раствору. Время укладки плитки на нанесённый клеевой слой составляет 30 минут.

Положение плитки можно корректировать в течение 30 минут. Затирка швов плитки с помощью затирочных составов UNIS – через 24 часа при облицовке полов (шпателем 6х6 мм), через 6-8 часов при облицовке стен (шпателем 3х3 мм).

При облицовке полов (шпателем 6х6 мм) хождение возможно через 24 часа после укладки плитки.

Не допускается наличие пустот в слое клея под плиткой.

СОСТАВ

Цемент, минеральный наполнитель, микрокальцит, модифицирующие добавки, армирующие волокна.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Рекомендуется для применения в лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждениях, на объектах пищевой промышленности.

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем эластичная

C2 TE S1, ГОСТ Р 56387.

Температура выполнения работ, °C от +5 до +30

Количество воды на 20 кг сухой смеси, л 8-10

Толщина слоя, мм 2-15

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м² 1,1-1,25

Жизнеспособность раствора, не менее, ч 4

Время укладки плитки, мин 30

Время корректировки плитки, мин 30

Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч 24

Прочность клеевого соединения в воздушно-сухой среде:

требование ГОСТ, не менее, МПа 1

фактическое значение, до, МПа 2,3

Прочность клеевого соединения в водной среде,

не менее, МПа 1

Прочность клеевого соединения при высоких температурах,

не менее, МПа 1

Прочность клеевого соединения после циклического

замораживания-оттаивания, не менее, МПа 1

Устойчивость к сползанию плитки, не более, мм 0,5

Поперечная деформация, не менее, мм 2,5

Температура эксплуатации, °C от -60 до +120

Варианты фасовки, кг 5; 20

Цвет белый

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая смесь поставляется в многослойных бумажных мешках.

Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке на поддонах в сухих неотапливаемых помещениях – 12 месяцев с даты изготовления.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Включение «Тёплого пола» допускается не ранее чем через 28 суток после нанесения материала. Во влажных помещениях применять совместно с гидроизоляцией MEMBRAN BLUE. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.


Необходимо соблюдать все требования актуальных редакций НТД (в т.ч. СП 71.13330, СП 29.13330). При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональную подготовку при выполнении работ.



прочность
сцепления



для бассейнов



толщина слоя



на основе цемента
высшего качества



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений



водостойкий



для мест с высокой
проходимостью