

E-195

Бесцветный шовный наполнитель
для светлой облицовки



НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентный высокопрочный водостойкий эпоксидный состав для заполнения швов при «нулевой» склейке, а также использование в качестве клея для склеивания искусственного и природного камня. Не изменяет цвет на светлом мраморе, керамограните и природном камне (без колеровочной пасты). Предназначен для эксплуатации внутри и снаружи помещений. Допускается колеровка цветными пастами UNIS для эпоксидных смол (не более 5%), цвет подбирается индивидуально опытным путем.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При проведении работ, а также в течение срока затвердевания материала следует соблюдать температуру воздуха и основания в пределах от +12 до +30 °C. В случае хранения материала при температуре ниже +12 °C, его следует выдерживать не менее 12 часов при +20 °C.

- Для изготовления изделий из керамогранита (раковины, полки, ступени, подоконники и т.д.)
- Формула без песка, легко наносится
- Прозрачный, колеруемый состав
- Контролируемое тепловыделение
- Устойчив к выцветанию и пожелтению
- Температура эксплуатации -от -35 до +75 °C
- Высокая стойкость к УФ воздействию
- Высокая стойкость к агрессивным средам
- Допускается 5-кратное замораживание не ниже -40 °C

E-195

Бесцветный шовый наполнитель
для светлой облицовки



1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, загрязнений.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

ВАЖНО! Одновременно необходимо смешивать не более 300 грамм состава. Для этого Компонент А (смола) и Компонент В (отвердитель) необходимо поместить в отдельную чистую емкость с соотношении 2:1 по массе.

Например: 200 грамм Компонента А (смола) и 100 грамм Компонента В (отвердитель). Перемешивание осуществляется пластиковым или деревянным шпателем до однородной консистенции в течении 2-3 минут. Готовый состав использовать в течении 20-30 минут (при температуре +23°C). При снижении температуры время твердения увеличивается, при повышении уменьшается.

ВНИМАНИЕ! При замешивании четко соблюдать соотношение Компонентов А и В. При несоблюдении данных пропорций возможно изменение заявленных свойств материала.

3. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

Нанесите состав на склеиваемые поверхности тщательно прижмите и зафиксируйте. При затирке швов заполнить их готовым составом, распределяя его шпателем, выполняя движения по диагонали относительно направления швов. Швы и поверхность облицовки необходимо очистить от излишков состава до его затвердевания, остатки удаляются только механически.

После окончания работ все инструменты и оборудование, имеющие прямой контакт с рабочим составом, должны быть сразу же очищены. Затвердевший материал удаляется только механически.

Время частичной эксплуатации не ранее 24 часов. Время полной эксплуатации не ранее 3 суток.

Соотношение компонентов по массе (А:В)	2:1
Время проведения работ при +23 °С, мин	20-30
Время частичной эксплуатации, не ранее, ч	24
Время полной эксплуатации, не ранее, сут	3
Температура применения, °С.	от +12 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -35 до +75
Температура хранения, °С	+5 до +35**

**Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания.

***Оттенок в случае использования колорантов подбирается отдельно.

СОСТАВ

Эпоксидная смола, отвердитель, модифицирующие добавки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке

в сухих отапливаемых помещениях – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

Перед заполнением шва плитки необходимо проверить совместимость и возможность применения эпоксидного состава и смывки UNIS с данным типом плитки. Не добавлять посторонние компоненты, не предусмотренные настоящей инструкцией! Защищать поверхность и готовый шов от воздействия солнечных лучей (минимум на 7 суток).

