

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ШТУКАТУРОК UNIS

Продукт	СИЛИН ADGEZIV	СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СИЛИН LIGHT	СИЛИН ФАСАДНЫЙ	СИЛИН ЦОКОЛЬНЫЙ	СИЛИН SP-30	ТЕПЛОН БЕЛЫЙ	ТЕПЛОН АРМИРОВАННЫЙ	ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ЭКСЛОЙ
Основа	цемент						гипс			
ТИП ОСНОВАНИЯ										
Бетон										
Ячеистый бетон (пено-, газобетон)										
Кирпичная кладка										
Цементная, цементно-известковая штукатурка, ЦСП										
Гипсовая штукатурка, ПГП, гипсолит										
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ										
Отапливаемые помещения										
Неотапливаемые помещения										
Фасад выше цоколя										
Цоколь										
Помещения с нормальной влажностью (комнаты)										
Помещения с переменной влажностью (кухни, прихожие, ванные, санузлы)							во влажных зонах рекомендуется последующее нанесение полимерной гидроизоляции и облицовка плиткой			
Помещения с постоянно высокой влажностью (подвалы, бассейны, хаммамы, душевые)										
ОСОБЕННОСТИ										
Облегченные, с низким расходом										
С теплосберегающим и звукоизолирующим эффектом										
С повышенной прочностью										
Армированные										
Ручное и машинное нанесение										

рекомендуется
 допускается

Продукт	СИЛИН ADGEZIV	СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СИЛИН LIGHT	СИЛИН ФАСАДНЫЙ	СИЛИН ЦОКОЛЬНЫЙ	СИЛИН SP-30	ТЕПЛОН БЕЛЫЙ	ТЕПЛОН АРМИРОВАННЫЙ	ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ЭКОСЛОЙ
ТИП ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ										
Цементные шпатлевки										
Гипсовые и полимерные шпатлевки										
Декоративные штукатурки							только полимерные штукатурки			
Облицовка							только плиткой малого и среднего формата			
Толстые обои										
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Толщина слоя при сплошном нанесении, мм	4-8	5-30	5-40	5-30	5-30	2-20	5-50	5-50	5-40	5-50
Толщина при локальном выравнивании, мм	-	60	70	60	60	30	100	100	60	70
Расход смеси на 1 кв.м. кг при толщине слоя 10 мм	11-12	14-16	12	14-16	14-16	15-16	8-9	8-9	12-13	10-11
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120	180	180	180	180	120	60	60	60	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	1-2	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	5-7	5-7	2-5	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5	7	5	7,5	10	10	2,5	2,5	5	3
Прочность сцепления, не менее, МПа	1	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С), не более	-	-	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-	-
Морозостойкость, не менее, цикл	75	50	50	75	100	75	-	-	-	-
Варианты фасовки, кг	20	5; 25	25	25	25	5	5; 15; 25; 30	30	25	30

рекомендуется
 допускается