

ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ

Готовый к применению грунт
с кварцевым песком



- повышает сцепление с поверхностью в несколько раз
- увеличивает срок службы поверхностных слоев
- препятствует разрушению штукатурного слоя
- облегчает последующее нанесение тяжелых отделочных материалов
- удобен в применении, подкрашен для визуального определения обработанных участков

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется внутри и снаружи помещений для обработки слабовпитывающих и не впитывающих оснований с целью дальнейшего нанесения клеевых составов, стяжек, цементно-песчаных, цементно-известковых, гипсовых, а также акриловых штукатурок. Рекомендуется использовать перед укладкой новой керамической плитки на старую. Также подходит для обработки старых лакокрасочных покрытий с целью их дальнейшего перекрашивания. Для внутренних и наружных работ.

Грунт БЕТОН-КОНТАКТ выдерживает замораживание на этапе транспортировки при температуре до -40 °C или 5 циклов замораживания – оттаивания. После замораживания грунт полностью сохраняет все заявленные свойства.

При использовании замёрзшую грунтовку необходимо предварительно выдержать не менее 24 часов при комнатной температуре и перемешать.

Цвет	розовый
Размер фракции наполнителя, мм	0,5
Время высыхания, не менее, ч	3
Дальнейшие работы проводить через, ч	12
Расход состава, г/м²	200-300
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +60
Варианты фасовки, кг	5; 20



для внутренних
и наружных работ



для влажных
помещений



прочность
сцепления



расход состава

ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ

Готовый к применению грунт
с кварцевым песком



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по рядовым - бетонным, цементно-песчаным, пенобетонным, газосиликатным основаниям, а также по плотным, слабовпитывающим влагу, гладким основаниям.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы следует проводить в сухих условиях, при температуре воздуха от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

1. Подготовка поверхности

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием, дефекты зашпатлевать.

2. Нанесение материала

Грунт готов к применению и не требует разбавления. При необходимости допускается добавление воды до 5%. Перед применением грунт следует тщательно перемешать. Грунт наносится на основание валиком, кистью или щеткой тонким слоем. Время высыхания грунта не менее 3 часов. Дальнейшие отделочные работы рекомендуется выполнять через 12 часов. Загрунтованную поверхность необходимо оберегать от попадания пыли.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При возникновении сомнений возможности применения данного материала следует обратиться к производителю за консультацией. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

СОСТАВ

Сополимер акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нанесении обеспечить вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании на кожу или в глаза - промыть водой. Не сливать в канализацию водоёмы! Утилизировать как бытовые отходы.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!