

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ КОНЦЕНТРАТ

Готовый к применению грунт



- укрепляет поверхность
- увеличивает срок службы финишных материалов и покрытий
- эффективно обеспыливает поверхность
- выравнивает впитывающую способность
- облегчает устройство наливных полов
- удобен в применении, подкрашен для визуального определения обработанных участков

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укрепления рыхлых, мелящих и сильновпитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителей для полов, технологического обеспыливания поверхности. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы. Идеально подходит для обработки облегченных пористых блоков и плит и других сильновпитывающих оснований. Для внутренних и наружных работ.

Грунт выдерживает замораживание на этапе транспортировки при температуре до -40°C или 5 циклов замораживания – оттаивания. После замораживания грунт полностью сохраняет все заявленные свойства.

При использовании замёрзшую грунтовку необходимо предварительно выдержать не менее 24 часов при комнатной температуре и перемешать.

ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ

Для слабовпитывающих оснований 1:2-1:5

Для сильновпитывающих оснований 1:3-1:5

Для нормально впитывающих оснований 1:4-1:10

Для оснований с древесными волокнами (ДВП, OSB, ЦСП и пр.) 1:1



для внутренних
и наружных работ



выравнивание
влагопоглощения



высокая проникающая
способность



до
1:10
пропорции
разбавления

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Готовый к применению грунт



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенно-, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки, деревянные основания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы следует проводить в сухих условиях, при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

1. Подготовка поверхности

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием, дефекты зашпатлевать.

2. Нанесение материала

Грунт концентрат UNIS разбавить чистой водой в рекомендуемом соотношении, перемешать и нанести тонким слоем с помощью кисти или валика. Повторное грунтование допускается через 30-40 минут. Нанесение последующих материалов возможно после полного высыхания грунта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При возникновении сомнений возможности применения данного материала следует обратиться к производителю за консультацией. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

СОСТАВ

Сополимер акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нанесении обеспечить вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании на кожу или в глаза - промыть водой.

Тип основания	Тип дальнейшей отделки		
	Под цементные стяжки, наливные полы, ремонтные цементные составы	Под цементные шпатлевки, цементные и гипсовые штукатурки, плиточные клеи	Под гипсовые и полимерные шпатлевки, окрашивание, обои
Бетон	1:5	1:2	1:2
Цементные ремонтные составы, стяжки, цементные штукатурки	1:5	1:5	1:10
Газосиликат, пеноблок шлакобетон, керамзитобетон	-	1:3 – 1:5	1:5
Керамический и силикатный кирпич, камень	1:4- 1:7	1:4- 1:7	1:7
Гипсовая и цементно-известковая штукатурка, ПГП, гипсолит, ГКЛ, ГВЛ,	-	1:6	1:10
ДВП, дерево, ДСП, OSB, ЦСП	-	1:1	1:1