

ТЕПЛОН БЕЛЫЙ GOLD

Звукоизолирующая теплосберегающая
гипсовая штукатурка с перлитом




- усилена армирующими волокнами
- теплосберегающая
- облегченная
- повышенная вибро и ударостойкость
- повышенная прочность и эластичность



ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ
ЭФФЕКТ



ПОВЫШЕННАЯ ВИБРО
И УДАРОСТОЙКОСТЬ



ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ



ОБЛЕГЧЕННАЯ,
БЕЛОГО ЦВЕТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания стен: сплошного (от 5 до 50 мм) и частичного (до 70 мм), выравнивания потолков (до 30 мм) – внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивание, облицовку плиткой и пр.). Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов. Используется для ручного и машинного нанесения.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, гипсовым, цементно-песчаным, кирпичной кладке и другим.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в помещении в пределах от +5 до +30°C и уровень влажности воздуха не более 75%.

* Допускаются незначительные отклонения оттенков штукатурки в связи с особенностями сырья (гипса). Подобные отклонения основой для рекламаций не являются. Точность цвета проявляется только после полного высыхания слоя штукатурки.

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 60/2,5
ГОСТ Р 58279-2018.

Цвет	белый*
Температура выполнения работ и эксплуатации, °C	от +5 до +30
Количество воды на 25 кг смеси, л	11,2-13,8
Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 70)
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м ²	4,0-4,5
Начало схватывания раствора, не ранее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм при температуре +22 °C и влажности воздуха 65%, суток	5-7
Прочность на сжатие, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжения при изгибе, не менее, МПа	1
Теплопроводность, Вт/м°C	0,23
Варианты фасовки, кг	25

ТЕПЛОН БЕЛЫЙ GOLD

Звукоизолирующая теплосберегающая
гипсовая штукатурка с перлитом



1. Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и любые другие загрязнения. Поверхность необходимо обработать грунтом UNIS в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие влагу основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) – в несколько слоёв. Грунт из линейки UNIS выбирается в соответствии с типом основания. Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. Оштукатуривание проводить только после полного высыхания загрунтованной поверхности. Компания UNIS не гарантирует качество и долговечность получаемой поверхности в случае применения грунтов других производителей.

Все неровности, выбоины, трещины глубиной более 50 мм должны быть предварительно заделаны штукатуркой «ТЕПЛОН GOLD» в несколько слоёв. Толщина каждого слоя при сплошном выравнивании поверхности не должна превышать 50 мм, при слое свыше 50 мм рекомендуется использование штукатурной сетки. При толстослойном выравнивании на подготовленное основание с помощью штукатурки «ТЕПЛОН GOLD» установить маяки на расстоянии 20-30 см меньше длины используемого правила. Правильность установки маяков проверяется уровнем. После затвердевания фиксирующего маяки раствора можно продолжать работу.

2. Приготовление раствора

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости и инструменты. Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,45-0,55 л на 1 кг сухой смеси (11,2-13,8 л на 25 кг смеси) и перемешать профессиональным миксером на малых оборотах в течение 5 минут до получения однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать.

3. Нанесение материала

Готовый раствор в течение 40-50 минут нанести на поверхность кельмой или шпателем, слоем от 5 до 50 мм, затем выровнять правилом.

Выравнивание потолка производить послойно с промежуточным высыханием и грунтованием. Толщина однослойного нанесения готового раствора не более 15 мм, совокупная толщина всех слоев не более 30 мм. В момент начала схватывания раствора (через 60-80 минут после затворения) нанесённый слой подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления.

Для получения не требующей шпатлевания поверхности в течение суток, но не ранее чем через 4 часа после нанесения раствора, увлажнить поверхность водой, затереть пластиковой тёркой и загладить выступившим на поверхность гипсовым молочком с помощью шпателя или кельмы. Полученная поверхность после полного высыхания пригодна для последующей отделки.

Дальнейшие работы следует выполнять после полного высыхания штукатурного слоя и удаления маяков.

При отделке стен в помещениях с повышенной влажностью, после высыхания штукатурного слоя, рекомендуется обработать поверхность грунтом и нанести обмазочную гидроизоляцию UNIS ГИДРОПЛАСТ.

Дальнейшую облицовку поверхности рекомендуется производить после полного высыхания гидроизоляции плиточным клеем UNIS ГРАНИТ, UNIS БЕЛФИКС или U-100 UNIFLEX, при условии тщательной затирки межплиточных швов затиркой UNIS COLORIT.

Информация о машинном способе нанесения материала изложена на официальном сайте UNIS.

СОСТАВ

Гипс, минеральные и модифицирующие добавки, армирующие волокна.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Рекомендуется для применения в лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждениях, на объектах пищевой промышленности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая смесь поставляется в многослойных бумажных мешках. Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке в сухих (отапливаемых и неотапливаемых) помещениях – 12 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ, требованиями СП 71.13330.2017, а так же техникой безопасности в строительстве.

При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.